



PEGOVAL C.A
RIF: J-40169585-0

DATOS TECNICOS

FECHA:	Jul-19
ULTIMA REVISION	-

NOMBRE DEL PRODUCTO:	CONCREFORTE 180
COLOR:	GRIS
PRESENTACION:	SACO TRANSPARENTE TIPO FUNDA CON ETIQUETA
CONTENIDO NETO:	20 KG
PEGAFORTE GRIS CPE No.:	0818448547
DATOS DEL FABRICANTE	PEGOVAL C.A.
NUMERO DE RIF.:	J-40169585-0

DEFINICIÓN:

Mezcla en saco formulado a base de cemento portland, arena lavada, arcilla liviana expandida de alta resistencia

APLICACIONES:

Elaboración de Concretos livianos, platabandas, estructuras aislantes, construcciones en concretos de bajo peso

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.
Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.
aislante de ruido y de calor

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE EMPLEO

Mezclar de forma Manual o en trompo, 2,37 litros por cada saco de 20 kg de Concreforte 180 hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.

RENDIMIENTO

1 saco rinde 0,009 m³ de concreto / 106 sacos tienen un rendimiento de 1 m³ de Concreto

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN

En envase original cerrado y protegido de la humedad su duración es de 4 meses.

✉ atclientepegoval@gmail.com
pegovalca@gmail.com

☎ (0241)877.52.40- 877.51.12

🌐 www.pegoval.com.ve

f Pegoval C.A

📷 @Pegoval C.A

🐦 @Pegoval_ca



PEGOVAL C.A
RIF: J-40169585-0

DATOS TÉCNICOS PARA SU PRINCIPAL FUNCIÓN (ACABADO EN PAREDES)

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN POLVO		COLOR	Gris
-------------------	--	-------	------

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO (DESPUES DE AGREGAR AGUA)

CONSISTENCIA	PASTOSA	DENSIDAD APROXIMADA	DURACIÓN DE LA MEZCLA EN BALDE	2 horas
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 5°C a 35°C	TIEMPO DE AJUSTE		

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO ENDURECIDO

DENSIDAD APROXIMADA	1850kg/m ³	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	180 kg/cm ²
COEFICIENTE A LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA		ADHESIÓN	EDAD DE VERIFICACION DE RESISTENCIA	28 Dias
CONDUCTIVIDAD TERMICA		ABSORCION DE AGUA		

NOTA

Estos datos técnicos están basados en pruebas de laboratorio para la principal función del Concreforte 180. Por lo tanto estos datos no sirven para los otros usos ya que los áridos a utilizar pueden alterar sus propiedades y resultados.

PRECAUCIÓN:

Evite el contacto con los ojos y otras mucosas, en caso de emergencia lave con abundante agua y consulte al medico.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Almacene en sitio fresco y ventilado.

✉ atclientepegoval@gmail.com
✉ pegovalca@gmail.com

☎ (0241)877.52.40- 877.51.12

🌐 www.pegoval.com.ve

f Pegoval C.A

📷 @Pegoval C.A

🐦 @Pegoval_ca

ELABORADO POR: NICOLAS BIANCO